

直接晒網漿

206DC晒網漿

- ✓ 適合溶劑及水性油墨
- ✓ 固體成份高
- ✓ 能做出微細晒版效果
- ✓ 耐印、可翻洗再用

2000S單成份晒網漿

- ✓ 即用、無需開調
- ✓ 適合溶劑油墨
- ✓ 曝光時間短
- ✓ 能做出微細晒版效果
- ✓ 耐印、可翻洗再用

3000DC單成份晒網漿

- ✓ 即用、無需開調
- ✓ 適合溶劑及水性油墨
- ✓ 曝光時間短
- ✓ 能做出微細晒版效果
- ✓ 耐印、可翻洗再用



	206 DC	2000 S	3000 DC
顏色	紫	粉紅	藍
感光劑	Diazo	SBQ Presensitized (已混合)	
摘要	防水 / 防溶劑	防溶劑	防水 / 防溶劑
曝光時間	4 分鐘	1-2分鐘	1-2分鐘
	(110網目之網紗/600 watt晒燈/24吋距離)		
儲存期	未與感光劑混合：12個月 與感光劑混合後：3-4星期	1年	1年
	(存放在陰涼乾爽之環境下)		

MULTI 宏
PLEX 達

宏達絲印器材有限公司 **Multiplex Screen Supplies Limited**

香港新界荃灣柴灣角街95號華俊工業中心1樓2室

Unit 2, 1/F, Wah Chun Ind. Ctr., 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Tel: 2415 8059 Fax: 2415 4479 E-mail: multiplex@netvigator.com